

INSTRUCTIEPROTOCOL **REPARATIE LOOPZOEN**

ONTVANGST

1. U ontvangt het volgende component:
 - Plaat loopzool materiaal: afm. 29 x 37 cm
 - Te bestellen in zwart en licht grijs
 - De loopzool is opgeruwd en gehalogeneerd; de optimale werking is binnen twee weken na ontvangst.



37 cm

29 cm

VERWERKING

2. Vervaardig de plaat in de gewenste vorm ten behoeve van de algehele vervanging van het loopvlak.
3. Schuur de verlijmdde loopzolen en het loopvlak.
4. **Prepareer de contactoppervlakken voor verlijming:**
 - Verwijder stof en ontvet de verlijmdde blokken grondig (bijv. met Aceton).
 - Halogeneer vervolgens de loopzool nog één keer.
 - **Belangrijk:** Houd rekening met de rusttijd na het halogeneren voor een optimale werking. Raadpleeg hiervoor de instructies op de verpakking van de halogeenprimer.

VERLIJMING VAN DE LOOPZOEN (VERPLICHT BIJ 4ALLWORKS/GEADVISEERD BIJ 4ALLTIMES)

5. **Volg deze stappen om de loopzool te plaatsen:**
 - Breng een PU-voorstrijk met 5% verharder aan op beide contactoppervlakken.
 - Laat de voorstrijk minimaal 15 minuten drogen.
 - Breng PU-contactlijm/PUR-lijm met 5% verharder aan op beide contactoppervlakken.
 - Laat de gelijmdde delen 45-60 minuten drogen.
 - Verwarm de verlijmdde blokken en activeer de loopzool tot circa 80°C.
 - Verbind beide contactoppervlakken binnen 20 seconden nauwkeurig.
 - Plaats het geheel in een pers met een druk van minimaal 5 bar gedurende minimaal 15 seconden.

AFWERKING

6. Laat het schoeisel 24 uur afkoelen voor verdere verwerking.
7. Schuur het onderwerk rondom af met een scherpe schuurband om loslaten van de loopzool te voorkomen.

ALGEMENE OPMERKINGEN

- De aangegeven droog- en verwarmingstijden zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid in uw werkruimte. Raadpleeg altijd de specifieke voorschriften van uw materiaalleverancier
- **Gebruik uitsluitend** het door Neskruid geleverde materiaal voor deze aanpassing, met uitzondering van de te gebruiken lijmen.
- Neskruid aanvaardt geen garantieclaims met betrekking tot de loopzool of de verlijming hiervan.
- Bij werk- en veiligheidsschoeisel dient de loopzool **in zijn geheel** te worden vervangen. De loopzool mag geen snijraden bevatten. Het enkel vervangen van onderdelen, zoals de hak, is **niet toegestaan**; dit leidt tot het **vervallen van de certificering!**