

INSTRUCTIEPROTOCOL **REPARATIE LOOPZOEN**

ONTVANGST

1. **U ontvangt het volgende component:**
 - Plaat loopzool materiaal: afm. 29 x 37 cm
 - Te bestellen in zwart en licht grijs
 - De loopzool is opgeruwd en gehalogeneerd; de optimale werking is binnen twee weken na ontvangst.



37 cm

VERWERKING

2. **Vervaardig de plaat in de gewenste vorm ten behoeve van de algehele vervanging van het loopvlak.**
3. **Schuur de verlijmde loopzolen en het loopvlak.**
4. **Prepareer de contactoppervlakken voor verlijming:**
 - Verwijder stof en ontvet de verlijmde blokken grondig (bijv. met Aceton).
 - Halogeneer vervolgens de loopzool nog één keer.
 - **Belangrijk:** Houd rekening met de rusttijd na het halogeneren voor een optimale werking. Raadpleeg hiervoor de instructies op de verpakking van de halogeenprimer.

VERLIJMING VAN DE LOOPZOEN (VERPLICHT BIJ 4ALLWORKS/GEADVISEERD BIJ 4ALLTIMES)

5. **Volg deze stappen om de loopzool te plaatsen:**
 - Breng een PU-voorstrijk met 5% verharder aan op beide contactoppervlakken.
 - Laat de voorstrijk minimaal 15 minuten drogen.
 - Breng PU-contactlijm/PUR-lijm met 5% verharder aan op beide contactoppervlakken.
 - Laat de gelijmde delen 45-60 minuten drogen.
 - Verwarm de verlijmde blokken en activeer de loopzool tot circa 80°C.
 - Verbind beide contactoppervlakken binnen 20 seconden nauwkeurig.
 - Plaats het geheel in een pers met een druk van minimaal 5 bar gedurende minimaal 15 seconden.

AFWERKING

6. **Laat het schoeisel 24 uur afkoelen voor verdere verwerking.**
7. **Schuur het onderwerk rondom af met een scherpe schuurband om loslaten van de loopzool te voorkomen.**

ALGEMENE OPMERKINGEN

- De aangegeven droog- en verwarmingstijden zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid in uw werkruimte. Raadpleeg altijd de specifieke voorschriften van uw materiaalleverancier
- **Gebruik uitsluitend** het door Neskrid geleverde materiaal voor deze aanpassing, met uitzondering van de te gebruiken lijmen.
- Neskrid aanvaardt geen garantieclaims met betrekking tot de loopzool of de verlijming hiervan.
- Bij werk- en veiligheidsschoeisel dient de loopzool **in zijn geheel** te worden vervangen. De loopzool mag geen snijnden bevatten. Het enkel vervangen van onderdelen, zoals de hak, is **niet toegestaan**; dit leidt tot het **vervallen van de certificering!**
- Reparatie van loopzolen van ESD-schoenen is niet zelf toegestaan!